

检测检验报告

GZWT920250696

共 4 页 第 1 页

委托单位名称	怀化依美服饰有限公司		
委托单位地址	---		
客户认定信息	样品描述：学生服夏装 颜色：上衣：白色/藏青色 裤子：藏青色 数量：1 套		
商标	---	送样日期	2025-09-12
检验检测类别	委托检验	检测日期	2025-09-12~2025-09-15
样品状态/描述	无异常/见样品照片或贴样	款号/批号	---
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类） GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B 类）		
检验检测结论	样品所检并要求判定项目符合<GB/T 31888-2015>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 签发日期 2025 年 09 月 15 日 检验检测专用章		
备注	---		

批准： 阅 阅 审核： 王 主检： 周 萍

检验检测结果

GZWT920250696

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价		
成衣									
1	附件锐利性	GB/T 31702-2015	无锐利尖端和锐利边缘		不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	GB 31701-2015	符合		
2	残留金属针	GB/T 24121-2009	无残针		包装上不应使用金属针等锐利物,产品上不允许使用残留金属针等锐利物	GB 31701-2015	符合		
裤子藏青色面料									
3	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法: 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤ 75	GB 31701-2015 (B类)	符合		
4	pH 值	GB/T 7573-2009(萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾溶液)	6.2		4.0~8.5	GB 31701-2015 (B类)	符合		
5	异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味		无异味	GB 31701-2015 (B类)	符合		
6	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024 (使用 GC/MS 分析, 非抽提方法, 检出限: 5 mg/kg)	未检出		≤ 20	GB 31701-2015 (B类)	符合		
7	耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合	
			沾色-棉		4-5				
			沾色-聚酯纤维		4-5				
8	耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色		4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
				沾色-棉		4-5			
				沾色-聚酯纤维		4-5			
			碱性	变色		4-5			
				沾色-棉		4-5			
				沾色-聚酯纤维		4-5			

检测

检验检测结果

GZWT920250696

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价
9	耐皂洗色牢度 (级)	GB/T 3921-2008 (方法 A1)	变色	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉	4-5			
			沾色-聚酯纤维	4-5			
10	耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			湿摩擦	4	≥ 3		
11	起球 (级)	GB/T 4802.1-2008 (参数 E, 起球次数: 600 次, 压力: 780cN)	4		≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
12	纤维含量 (%)	FZ/T 01057.2-2007	棉	60.6	棉 60 聚酯纤维 40	GB/T 29862-2013	符合
		FZ/T 01057.3-2007					
		FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	聚酯纤维	39.4			
备注: 依据的公定回潮率为: 聚酯纤维-0.4%, 棉-8.5%。							
备注	标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。						
样品图片 (以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)							
   GZWT920250696							

== 检测报告结束 ==

检验检测结果

GZWT920250696

共 4 页 第 4 页

附:

序号	CAS No:	测试项目
1	92-67-1	4-氨基联苯
2	92-87-5	联苯胺
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺
4	91-59-8	2-萘胺
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺
7	106-47-8	对氯苯胺
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺)
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚
18	95-53-4	邻甲苯胺
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺

检测检验报告

GZWT920250697

共 4 页 第 1 页

委托单位名称	怀化依美服饰有限公司		
委托单位地址	---		
客户认定信息	样品描述：学生服秋装 颜色：上衣：灰色/红色 裤子：灰色 数量：1 套		
商标	---	送样日期	2025-09-12
检验检测类别	委托检验	检测日期	2025-09-12~2025-09-13
样品状态/描述	无异常/见样品照片或贴样	款号/批号	---
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类） GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B 类）		
检验检测结论	样品所检并要求判定项目符合<GB/T 31888-2015>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 签发日期 2025 年 09 月 13 日 检验检测专用章		
备注	---		

批准： 周晓明

审核： 王友

主检： 周双萍

检验检测结果

GZWT920250697

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价				
成衣											
1	附件锐利性	GB/T 31702-2015	无锐利尖端和锐利边缘		不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	GB 31701-2015	符合				
2	残留金属针	GB/T 24121-2009	无残针		包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	GB 31701-2015	符合				
灰色面料											
3	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法：检出限：20mg/kg)	未检出		≤ 75	GB 31701-2015 (B类)	符合				
4	pH 值	GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)	6.1		4.0~8.5	GB 31701-2015 (B类)	符合				
5	异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味		无异味	GB 31701-2015 (B类)	符合				
6	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024 (使用 GC/MS 分析，非抽提方法，检出限：5 mg/kg)	未检出		≤ 20	GB 31701-2015 (B类)	符合				
7	耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合			
			沾色-棉						4-5		
			沾色-聚酯纤维							4-5	
8	耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色		4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合		
				沾色-棉						4-5	
				沾色-聚酯纤维							4-5
			碱性	变色						4-5	
				沾色-棉							4-5
				沾色-聚酯纤维							

检验检测结果

GZWT920250697

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价
9	耐皂洗色牢度 (级)	GB/T 3921-2008 (方法 A1)	变色	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉	4-5			
			沾色-聚酯纤维	4-5			
10	耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			湿摩擦	4	≥ 3		
11	起球 (级)	GB/T 4802.1-2008 (参数 E, 起球次数: 600 次, 压力: 780cN)	4		≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
12	纤维含量 (%)	FZ/T 01057.2-2007	聚酯纤维	51.1	聚酯纤维 55 棉 45	GB/T 29862-2013	符合
		FZ/T 01057.3-2007					
		FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	棉	48.9			
备注: 依据的公定回潮率为: 聚酯纤维-0.4%, 棉-8.5%。							
备注	标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。						
样品图片 (以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)							
 GZWT920250697							

== 检测报告结束 ==

检验检测结果

GZWT920250697

共 4 页 第 4 页

附:

序号	CAS No:	测试项目
1	92-67-1	4-氨基联苯
2	92-87-5	联苯胺
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺
4	91-59-8	2-萘胺
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺
7	106-47-8	对氯苯胺
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺)
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚
18	95-53-4	邻甲苯胺
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺

检测检验报告

GZWT920250691

共 4 页 第 1 页

委托单位名称	怀化依美服饰有限公司		
委托单位地址	---		
客户认定信息	样品描述：学生服冬装 颜色：上衣：红色/藏青色 裤子：藏青色 数量：1 套		
商标	---	送样日期	2025-09-12
检验检测类别	委托检验	检测日期	2025-09-12~2025-09-13
样品状态/描述	无异常/见样品照片或贴样	款号/批号	---
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类） GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B 类）		
检验检测结论	样品所检并要求判定项目符合<GB/T 31888-2015>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 样品所检并要求判定项目符合<GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 签发日期 2025 年 09 月 13 日 检验检测专用章		
备注	---		

批准： 周文平

审核： 王友

主检： 周文平

检验检测结果

GZWT920250691

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价		
成衣									
1	附件锐利性	GB/T 31702-2015	无锐利尖端和锐利边缘		不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	GB 31701-2015	符合		
2	残留金属针	GB/T 24121-2009	无残针		包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	GB 31701-2015	符合		
裤子藏青色面料									
3	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法：检出限：20mg/kg)	未检出		≤ 75	GB 31701-2015 (B 类)	符合		
4	pH 值	GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)	6.2		4.0~8.5	GB 31701-2015 (B 类)	符合		
5	异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味		无异味	GB 31701-2015 (B 类)	符合		
6	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024 (使用 GC/MS 分析，非抽提方法，检出限：5 mg/kg)	未检出		≤ 20	GB 31701-2015 (B 类)	符合		
7	耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合	
			沾色-棉		4-5				
			沾色-聚酯纤维		4-5				
8	耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色		4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
				沾色-棉		4-5			
				沾色-聚酯纤维		4-5			
			碱性	变色		4-5			
				沾色-棉		4-5			
				沾色-聚酯纤维		4-5			

检验检测结果

GZWT920250691

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	测试方法	测试结果		技术要求	判定依据	单项评价
9	耐皂洗色牢度 (级)	GB/T 3921-2008 (方法 A1)	变色	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			沾色-棉	4-5			
			沾色-聚酯纤维	4			
10	耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
			湿摩擦	4	≥ 3		
11	起球 (级)	GB/T 4802.1-2008 (参数 E, 起球次数: 600 次, 压力: 780cN)	4-5		≥ 3-4	GB/T 31888-2015	符合
12	纤维含量 (%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维	100	聚酯纤维 100	GB/T 29862-2013	符合

备注

标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。
本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。

样品图片

(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)



GZWT920250691

== 检测报告结束 ==

检验检测结果

GZWT920250691

共 4 页 第 4 页

附:

序号	CAS No:	测试项目
1	92-67-1	4-氨基联苯
2	92-87-5	联苯胺
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺
4	91-59-8	2-萘胺
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺
7	106-47-8	对氯苯胺
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺)
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚
18	95-53-4	邻甲苯胺
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺