



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9740



221111261833

检测报告

INSPECT REPORT



杭州检创检测技术服务有限公司

Hangzhou Jianchuang Testing&Technology Service Co.,Ltd.



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jianchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.

报告编号(No.): 2601100020017
日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8740



检验检测报告

样品信息

检验用途	委托检测		
委托单位	怀化依美服饰有限公司		
学校单位	辰溪县民族中学		
其他备注	/		
样品名称	学生服冬装面料		
样品数量	1 块	样品描述	完好
样品送达日期	2026-01-10	检测日期	2026-01-10~2026-01-10

样品照片

右侧为送检样品的照片
呈现和/或裁剪自
送检样品的贴样



批准:

朱

编制:

杨 陆 萍



第 1 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jinchuang Testing & Technology Service Co., Ltd

报告编号(No.): 2601100020017
日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8740



检验信息

检验项目	纤维含量/耐水色牢度/耐汗渍色牢度/耐摩擦色牢度/pH值/甲醛含量/异味/可分解致癌芳香胺染料
检验/判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
评定	- 所检样品并要求判定项目符合《GB 18401-2010 B类》相应的技术要求。 - 所检样品并要求判定项目符合《GB 31701-2015 B类》相应的技术要求。 - 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 29862-2013》相应的技术要求。 - 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 31888-2015》相应的技术要求。
备注	- 检测结果详见附页。 - 除全文复制外，未经本机构批准，不得部分复制本报告。 - 委托信息及样品信息均为客户提供，未经本机构证实。 - 本报告成衣照片由客户提供，仅作为图片展示。

第 2 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室

报告编号(No.): 2601100020017

日期(Date): 2026-01-10



测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
纤维含量 (%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	聚酯纤维 100±0	聚酯纤维 100 (薄膜除外)	合格
耐水色牢度 (级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性: 变色 ≥ 3-4 酸性: 沾色 ≥ 3-4 碱性: 变色 ≥ 3-4 碱性: 沾色 ≥ 3-4	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.8	合格
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	≤ 75	未检出	合格
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024	禁用(≤ 20)	未检出	合格

===== 检测报告结束 =====



第 3 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jinchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
CNAS L9740



报告编号(No.): 2601100020017

日期(Date): 2026-01-10

附页:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Forbidden Arylamine (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯-邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-residine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (4,4'-二甲基-二-(2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluyldiamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)

第 4 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9740



Z21111261833

检 测 报 告

INSPECT REPORT



杭州检创检测技术有限公司

Hangzhou Jianchuang Testing&Technology Service Co.,Ltd.





杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jianchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.

报告编号(No.): 2601100020020
日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
检测
CNAS L8740



检验检测报告

样品信息

检验用途	委托检测		
委托单位	怀化依美服饰有限公司		
学校单位	辰溪县民族中学		
其他备注	/		
样品名称	学生服秋装面料		
样品数量	1 块	样品描述	完好
样品送达日期	2026-01-10	检测日期	2026-01-10~2026-01-10

样品照片

右侧为送检样品的照片
呈现和/或裁剪自
送检样品的贴样



批准:

杨建萍

编制:

杨建萍



第 1 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jinchuang Testing & Technology Service Co., Ltd



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5740



报告编号(No.): 2601100020020
日期(Date): 2026-01-10

检验信息

检验项目	纤维含量/耐水色牢度/耐汗渍色牢度/耐摩擦色牢度/pH值/甲醛含量/异味/可分解致癌芳香胺染料
检验/判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
评定	• 所检样品并要求判定项目符合《GB 18401-2010 B类》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB 31701-2015 B类》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 29862-2013》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 31888-2015》相应的技术要求。
备注	1、检测结果详见附件。 2、除全文复制外，未经本机构批准，不得部分复制本报告。 3、委托信息及样品信息均为客户提供，未经本机构证实。 4、本报告或衣服照片由客户提供，仅作为图片展示。

第 2 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jinchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.

报告编号(No.): 2601100020020
日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9740



测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
纤维含量(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009 (结合公定回潮率计算)	聚酯纤维 65±5 棉 35±5	聚酯纤维 61.7 棉 38.3	合格
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4-5	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质:氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.8	合格
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法,检出限:20mg/kg)	≤ 75	未检出	合格
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024	≤ 20	未检出	合格

===== 检测报告结束 =====

第 3 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jinchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.

报告编号(No.): 2601100020020

日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L8740



附录:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Forbidden Arylamine (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯-邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-cresidine (2-甲基-5-甲基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluyldiamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylidine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylidine (2,6-二甲基苯胺)

第 4 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



检测报告

INSPECT REPORT

杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jianchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.



检验检测报告

样品信息

检验用途	委托检测		
委托单位	怀化依美服饰有限公司		
学校单位	辰溪县民族中学		
其他备注	/		
样品名称	学生服夏装面料		
样品数量	1 块	样品描述	完好
样品送达日期	2026-01-10	检测日期	2026-01-10~2026-01-10

样品照片

右侧为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样



委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任

批准:

编制:

杨随萍

检验检测专用章

第 1 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jianchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.

报告编号(No.): 2601100020021
日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9740



检验信息

检验项目	纤维含量/耐水色牢度/耐汗渍色牢度/耐摩擦色牢度/pH值/甲醛含量/异味/可分解致癌芳香胺染料
检验/判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
评定	• 所检样品并要求判定项目符合《GB 18401-2010 B类》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB 31701-2015 B类》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 29862-2013》相应的技术要求。 • 所检样品并要求判定项目符合《GB/T 31888-2015》相应的技术要求。
备注	1、检测结果详见附件。 2、除全文复制外，未经本机构批准，不得部分复制本报告。 3、委托信息及样品信息均为客户提供，未经本机构证实。 4、本报告成衣照片由客户提供，仅作为图片展示。

第 2 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室



测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
纤维含量(%)	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009 (结合公定回潮率计算)	棉 60±5 聚酯纤维 40±5	棉 63.8 聚酯纤维 36.2	合格
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -聚酯纤维 4-5	合格
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性)(碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 -棉 4-5 4-5 -聚酯纤维 4-5 4-5	合格
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 4-5 湿摩擦 4	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.7	合格
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	≤ 15	未检出	合格
异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	合格
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024	禁用(≤ 20)	未检出	合格

===== 检测报告结束 =====



杭州检创检测技术服务有限公司
Hangzhou Jinchuang Testing & Technology Service Co., Ltd.

报告编号(No.): 2601100020021

日期(Date): 2026-01-10



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5740



附页:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Forbidden Arylamine (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯-邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-cresidine (2-甲基-5-甲氧基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氧基二苯胺)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二硫基二苯胺)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluylendiamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)

第 4 页/共 4 页

杭州检创检测技术服务有限公司

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 158 号 4 幢 4 楼 410 室