



品质成就未来，信誉创造永恒

夏装检测报告



检 验 报 告

报告编号: XQD251215101

商品名称	学生装
委托单位	武冈市职业中专学校
委托单位地址	湖南省邵阳市武冈市头堂乡武冈职业中专
检验类别	委托检验



湖南新起点检测技术有限公司





品质成就未来，信誉创造永恒



检验报告

报告编号: XQD251215101

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 1 of 5

委托单位	名称: 武冈市职业中专学校 地址: 湖南省邵阳市武冈市头堂乡武冈职业中专 生产单位: 邵阳恒浩服装有限公司 生产地址: /		
样品信息	名称: 学生装 颜色: / 款号: / 商标: 学生校服 数量: 1 质量等级: 合格品		
样品编号	251224216	样品状态	包装完整, 外观良好
检验类别	委托检验	到样日期	2025 年 12 月 15 日
检验日期	2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 17 日		
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B 类		
检验项目	异味, 外观质量, 纤维含量(结合公定回潮率计算), 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度。		
检验结论	检验结果见后续页。		
备注	/		

编制:

杨慧君

审核:

李明波

批准:

耿青亮

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251215101

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 2 of 5

[学生装 (整体)]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
2	外观质量	GB/T 31888-2015 5.25	符合标准 GB/T 31888 要求	符合标准要求	符合

[白色上衣面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.11-2009	/	棉 69.1 聚酯纤维 30.9	/
2	甲醛含量/(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (检出限=20)	≤75	未检出	符合
3	pH 值	GB/T 7573-2009 (0.1mol/L KCl 溶液)	4.0~8.5	6.5	符合
4	可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)	GB/T 17592-2024 (检出限=5)	禁用(≤20)	未检出 (见附表)	符合
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2014	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
6	耐酸汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
7	耐碱汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
8	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合
9	耐湿摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	变色≥3-4 沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合

[藏青色裤子面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.11-2009	/	聚酯纤维 56.7 棉 43.3	/

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251215101

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 3 of 5

备注:

- mg/kg=毫克每千克=ppm=百万分之几
- 根据客户要求, 对以上项目及部位进行测试。
- 色牢度评级
- 5 级 可忽略或无颜色转移
- 4 级 变色/沾色程度与灰卡 4 级等同
- 3 级 变色/沾色程度与灰卡 3 级等同
- 2 级 变色/沾色程度与灰卡 2 级等同
- 1 级 变色/沾色程度与灰卡 1 级等同



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





品质成就未来，信誉创造永恒



检验报告

报告编号: XQD251215101

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 4 of 5

测试样品照片



此图片仅限于 XQD 正本报告使用



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塍街道董家塍高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251215101

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 5 of 5

可分解致癌芳香胺染料-纺织品 附表

序号	芳香胺名称	化学文摘编号 (CAS.NO.)	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻甲苯基-邻甲苯胺*	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺*	99-55-8	未检出
7	4-氯苯胺	106-47-8	未检出
8	4-甲氧基-间苯二胺	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲基对二氨基联苯	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	4-甲酚定	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	4-甲基-间苯二胺	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯**	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

备注: *按本方法检测时邻氨基偶氮甲苯(序号 5, CAS No.97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS No.95-53-4), 2-氨基-4-硝基甲苯(序号 6, CAS No.99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS No.95-80-7)。

**按本方法检测时 4-氨基偶氮联苯(序号 22,CAS No.60-09-3)分解为苯胺(CAS No.62-53-3)和 1,4-苯二胺(CAS No.106-50-3)。基于检测限, 仅有苯胺可能被检测到。如果检测出苯胺或 1,4-苯二胺超过 5mg/kg,需按照 GB/T 23344-2009 方法确认 4-氨基偶氮苯是否存在。

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





注意事项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制报告(全部复制除外)。
The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.
- 8、样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
The sample informations are provided by the client, and our company is not responsible for its authenticity.

湖南新起点检测技术有限公司

地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六楼、七楼

服务热线：0731-28891058

E-mail: Admin@xqd-lab.com

Web: www.xqd-lab.com



关注公众号



品质成就未来，信誉创造永恒

秋装检测报告



检 验 报 告

报告编号: XQD251215102

商品名称	学生装
委托单位	武冈市职业中专学校
委托单位地址	湖南省邵阳市武冈市头堂乡武冈职业中专
检验类别	委托检验



湖南新起点检测技术有限公司





品质成就未来，信誉创造永恒



检验报告

报告编号: XQD251215102

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 1 of 5

委托单位	名称: 武冈市职业中专学校 地址: 湖南省邵阳市武冈市头堂乡武冈职业中专 生产单位: 邵阳恒浩服装有限公司 生产地址: /		
样品信息	名称: 学生装 颜色: / 款号: / 商标: 学生校服 数量: 1 质量等级: 合格品		
样品编号	251224217	样品状态	包装完整, 外观良好
检验类别	委托检验	到样日期	2025 年 12 月 15 日
检验日期	2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 17 日		
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B 类		
检验项目	异味, 外观质量, 纤维含量(结合公定回潮率计算), 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度。		
检验结论	检验结果见后续页。		
备注	/		

编制:

杨慧君

审核:

李明波

批准:

耿青光

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅街道董家垅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251215102

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 2 of 5

[学生装 (整体)]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
2	外观质量	GB/T 31888-2015 5.25	符合标准 GB/T 31888 要求	符合标准要求	符合

[藏青色上衣面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 38015-2019	/	聚酯纤维 90.5 氨纶 9.5	/
2	甲醛含量/(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (检出限=20)	≤75	未检出	符合
3	pH 值	GB/T 7573-2009 (0.1mol/L KCl 溶液)	4.0~8.5	6.4	符合
4	可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)	GB/T 17592-2024 (检出限=5)	禁用(≤20)	未检出 (见附表)	符合
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
6	耐酸汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
7	耐碱汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
8	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合
9	耐湿摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3	经向 4-5 纬向 4-5	符合

[白色上衣面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 38015-2019	/	聚酯纤维 91.4 氨纶 8.6	/

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251215102

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 3 of 5

[藏青色裤子面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 38015-2019	/	聚酯纤维 90.6 氨纶 9.4	/

备注:

- mg/kg=毫克每千克=ppm=百万分之几

-根据客户要求,对以上项目及部位进行测试。

-色牢度评级

- 5级 可忽略或无颜色转移
4级 变色/沾色程度与灰卡4级等同
3级 变色/沾色程度与灰卡3级等同
2级 变色/沾色程度与灰卡2级等同
1级 变色/沾色程度与灰卡1级等同



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明,否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准,否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塍街道董家塍高科园创业四路17号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





品质成就未来，信誉创造永恒



检验报告

报告编号: XQD251215102

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 4 of 5

测试样品照片



此图片仅限于 XQD 正本报告使用



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251215102

完成日期: 2025 年 12 月 17 日

Page 5 of 5

可分解致癌芳香胺染料-纺织品 附表

序号	芳香胺名称	化学文摘编号 (CAS.NO.)	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻甲苯基-邻甲苯胺*	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺*	99-55-8	未检出
7	4-氯苯胺	106-47-8	未检出
8	4-甲氧基-间苯二胺	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲基对二氨基联苯	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	4-甲酚定	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	4-甲基-间苯二胺	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯**	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

备注: *按本方法检测时邻氨基偶氮苯(序号 5, CAS No.97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS No.95-53-4), 2-氨基-4-硝基甲苯(序号 6, CAS No.99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS No.95-80-7)。

**按本方法检测时 4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS No.60-09-3)分解为苯胺(CAS No.62-53-3)和 1,4-苯二胺(CAS No.106-50-3)。基于检测限, 仅有苯胺可能被检测到。如果检测出苯胺或 1,4-苯二胺超过 5mg/kg,需按照 GB/T 2344-2009 方法确认 4-氨基偶氮苯是否存在。

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





品质成就未来，信誉创造永恒



注意事项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制报告(全部复制除外)。
The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.
- 8、样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
The sample informations are provided by the client, and our company is not responsible for its authenticity.



湖南新起点检测技术有限公司
地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业
有限公司新建房屋三栋六楼、七楼
服务热线：0731-28891058
E-mail: Admin@xqd-lab.com
Web: www.xqd-lab.com



关注公众号



品质成就未来，信誉创造永恒

冬 装 检 测 报 告

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告 (电子版)



M24021168



防伪码: UH34309967

第 1 页 共 6 页

客户提供信息	委托方	福建恒浩服装有限公司 / 福建省泉州市惠安县螺阳镇城南工业区华龙东路398号		
	样品	冬装校服	商标	---
	货/款/样号	---		
	规格号型	---	安全类别/等级	B类
	生产单位	---		
样品描述	藏青色/白色拼接机织上衣1件, 状态正常			
样品接收/试验日期	2024-11-08/2024-11-09 ~ 2024-11-11		检验类别	委托检验 (送样)
判定依据	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB/T 31888-2015 中小学生校服			
检验结论	--- 报告签发日期: 2024年11月11日			
检验结果	检测项目	单项结论或评价		
	异味	符合		
	纤维含量[藏青色主面料]	---		
	耐干摩擦色牢度[藏青色主面料]	符合		
	耐湿摩擦色牢度[藏青色主面料]	符合		
	耐水色牢度[藏青色主面料]	符合		
	耐汗渍色牢度[藏青色主面料]	符合		
	耐光色牢度[藏青色主面料]	符合		
	pH值[藏青色主面料]	符合		

检测地点: 晋江市三创园研发中心21号楼

审批:

黄硕 高级工程师

范娟 工程师

编制:

陈灿良

福州总部: 福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室: 晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心: 泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话: 0595-88123970/82682768
电话: 0595-87653970



品质成就未来，信誉创造永恒

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告续页

M24021168

第 2 页 共 6 页

检测项目	单项结论或评价
甲醛含量 [藏青色主面料]	符合
可分解致癌芳香胺染料 [藏青色主面料]	符合
纤维含量 [主身里料]	---
耐干摩擦色牢度 [主身里料]	符合
耐湿摩擦色牢度 [主身里料]	符合
耐水色牢度 [主身里料]	符合
耐汗渍色牢度 [主身里料]	符合
pH值 [主身里料]	符合
甲醛含量 [主身里料]	符合
可分解致癌芳香胺染料 [主身里料]	符合
备注: ---	



福州总部:福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室:晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心:泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话:0591-83710801/87887663/8783950/83508330
电话:0595-88123970/82682768
电话:0595-87653970





品质成就未来，信誉创造永恒

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告续页

M24021168

第3页 共6页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
异味	GB 18401-2010	无	无	符合
纤维含量, % [藏青色主面料]	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	---	复合面布/底布: 聚酯纤维 100	---
耐干摩擦色牢度, 级 [藏青色主面料]	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度, 级 [藏青色主面料]	GB/T 3920-2008	≥3	4-5	符合
耐水色牢度, 级 [藏青色主面料]	GB/T 5713-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度, 级 [藏青色主面料]	GB/T 3922-2013	变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4	(酸) (碱) 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合
耐光色牢度, 级 [藏青色主面料]	GB/T 8427-2008 (方法3, 二阶段, 蓝色羊毛标样1~4级, 用4级控制试验终点)	≥4 (仅考核面料)	4	符合
pH值 [藏青色主面料]	GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化钾溶液)	4.0~8.5	6.5	符合
甲醛含量, mg/kg [藏青色主面料]	GB/T 2912.1-2009 (检出限20mg/kg)	≤75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料, mg/kg [藏青色主面料]	GB/T 17592-2011	禁用 (≤20)	未检出 (物质清单详见附表C)	符合
纤维含量, % [主身里料]	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	---	聚酯纤维 100	---

福州总部: 福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室: 晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心: 泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话: 0595-88123970/82682768
电话: 0595-87653970



品质成就未来, 信誉创造永恒

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告续页

M24021168

第 4 页 共 6 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
耐干摩擦色牢度, 级 [主身里料]	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度, 级 [主身里料]	GB/T 3920-2008	≥ 3	4-5	符合
耐水色牢度, 级 [主身里料]	GB/T 5713-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5	符合
耐汗渍色牢度, 级 [主身里料]	GB/T 3922-2013	变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$	(酸) (碱) 变色 4-5 4-5 沾色 羊毛 4-5 4-5 腈纶 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 锦纶 4-5 4-5 棉 4-5 4-5 醋纤 4-5 4-5	符合
pH值 [主身里料]	GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化钾溶液)	4.0-8.5	6.4	符合
甲醛含量, mg/kg [主身里料]	GB/T 2912.1-2009 (检出限20mg/kg)	≤ 75	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染料, mg/kg [主身里料]	GB/T 17592-2011	禁用 (≤ 20)	未检出 (物质清单详见附表C)	符合

注: “—”表示不要求或不适用。

福州总部: 福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室: 晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心: 泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话: 0595-88123970/82682768
电话: 0595-87653970



品质成就未来，信誉创造永恒

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告续页

M24021168

第 5 页 共 6 页

附表C: 可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果 (气相色谱/质谱法)

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

注: 表中“未检出”表示检测结果低于测定低限, 本方法的测定低限为5mg/kg。

福州总部: 福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室: 晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心: 泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话: 0595-88123970/82682768
电话: 0595-87653970



品质成就未来，信誉创造永恒

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告附件

M24021168

第 6 页 共 6 页

贴样/样品图片



报告正文结束



福州总部：福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室：晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心：泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话：0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话：0595-88123970/82682768
电话：0595-87653970



品质成就未来，信誉创造永恒

福建省纤维检验中心
Fujian Fiber Inspection Center
国家纺织服装产品质量检验检测中心(福建)
National Textile And Garment Quality Inspection & Testing Center (Fujian)
国家服装服饰质量检验检测中心(福建)
National Garment and Accessories Quality Inspection & Testing Center (Fujian)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告说明

M24021168

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。



福州总部：福州市仓山区照屿路17号
晋江实验室：晋江市世纪大道南段3001号三创园研发中心21号楼
惠安分中心：泉州市惠安县惠祥路49号3幢2楼

电话：0591-83710801/87887663/87893952/83598339
电话：0595-88123970/82682768
电话：0595-87653970