

2.3、提供遴选文件或评分标准需要提供的 相关证明文件复印件

2.3.1 夏装检查报告



检 验 报 告

报告编号: XQD250523036

商品名称	溆浦玉潭,楚才中学,夏装套装
委托单位	湖南盛苗服装有限公司
委托单位地址	湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区
检验类别	委托检验

湖南新起点检测技术有限公司



检验报告

报告编号: XQD250523036

完成日期: 2025 年 05 月 27 日

Page 1 of 5

委托单位	名称: 湖南盛苗服装有限公司 地址: 湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区 生产单位: / 生产地址: /	
样品信息	名称: 溁浦玉潭·楚才中学 夏装套装 颜色: / 款号: / 商标: 青北苗苗 数量: / 质量等级: /	
样品状态	包装完整, 外观良好	
检验类别	委托检验	到样日期: 2025 年 05 月 23 日
检验日期	2025 年 05 月 23 日至 2025 年 05 月 27 日	
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类	
检验项目	异味, 外观质量, 纤维含量(结合公定回潮率计算), 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度。	
检验结论	检验结果见后续页。 签发日期: 2025 年 05 月 27 日	
备注	/	

编制:

杨慧君

审核:

李明杰

批准:

张青亮

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家墩街道董家墩高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD250523036

完成日期: 2025 年 05 月 27 日

Page 2 of 5

[源浦玉潭,楚才中学 夏装套装 (整体)]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
2	外观质量	GB/T 31888-2015 5.25	符合标准 GB/T 31888 要求	符合标准要求	符合

[灰色上衣面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 38015-2019	/	棉 94.1 氨纶 5.9	/
2	甲醛含量/(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (检出限=20)	≤75	未检出	符合
3	pH 值	GB/T 7573-2009 (0.1mol/L KCl 溶液)	4.0~8.5	6.4	符合
4	可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)	GB/T 17592-2024 (检出限=5)	禁用(≤20)	未检出 (见附表)	符合
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
6	耐酸汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
7	耐碱汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
8	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合

[藏青色裤子面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.11-2009	/	棉 50.5 聚酯纤维 49.5	/

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com



检验报告

报告编号: XQD250523036

完成日期: 2025 年 05 月 27 日

Page 3 of 5

备注:

- mg/kg=毫克每千克=ppm=百万分之一

-根据客户要求, 对以上项目及部位进行测试。

-色牢度评级

- | | |
|-----|------------------|
| 5 级 | 可忽略或无颜色转移 |
| 4 级 | 变色/沾色程度与灰卡 4 级等同 |
| 3 级 | 变色/沾色程度与灰卡 3 级等同 |
| 2 级 | 变色/沾色程度与灰卡 2 级等同 |
| 1 级 | 变色/沾色程度与灰卡 1 级等同 |



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅街道董家垅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com



检验报告

报告编号: XQD250523036

完成日期: 2025 年 05 月 27 日

Page 4 of 5

测试样品照片



此图片仅限于 XQD 正本报告使用

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD250523036

完成日期: 2025 年 05 月 27 日

Page 5 of 5

可分解致癌芳香胺染料-纺织品 附表

序号	芳香胺名称	化学文摘编号 (CAS.NO.)	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻甲苯基-邻甲苯胺*	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺*	99-55-8	未检出
7	4-氯苯胺	106-47-8	未检出
8	4-甲氧基-间苯二胺	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲基对二氨基联苯	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	4-甲酚定	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	4-甲氧基-间苯二胺	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醛	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯**	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	82-62-7	未检出

备注: *按本方法检测时邻氨基偶氮苯(序号 5, CAS No.97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18, CAS No.95-53-4), 2-氨基-4-硝基甲苯(序号 6, CAS No.99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19, CAS No.95-80-7)。

**按本方法检测时 4-氨基偶氮苯(序号 22, CAS No.60-09-3)分解为苯胺(CAS No.62-53-3)和 1,4-苯二胺(CAS No.106-50-3)。基于检测限, 仅有苯胺可能被检测到。如果检测出苯胺或 1,4-苯二胺超过 5mg/kg, 需按照 GB/T 23344-2009 方法确认 4-氨基偶氮苯是否存在。

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塍街道董家塍高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





注意事项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制报告(全部复制除外)。
The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.
- 8、样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
The sample informations are provided by the client, and our company is not responsible for its authenticity.

湖南新起点检测技术有限公司
地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路17号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六楼、七楼
服务热线：0731-28891058
E-mail: Admin@xqd-lab.com
Web: www.xqd-lab.com



关注公众号

2.3.2 春秋装检查报告



检 验 报 告

报告编号: XQD251125015

商品名称	怀化文理职业学校 春秋装
委托单位	湖南盛苗服装有限公司
委托单位地址	湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区
检验类别	委托检验



湖南新起苗检测技术有限公司





检验报告

报告编号: XQD251125015

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 1 of 5

委托单位	名称: 湖南盛苗服装有限公司 地址: 湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区 生产单位: / 生产地址: /		
样品信息	名称: 怀化文理职业学校 春秋装 颜色: / 款号: / 商标: / 数量: 1 质量等级: 合格品		
样品状态	包装完整, 外观良好		
检验类别	委托检验	到样日期	2025 年 11 月 25 日
检验日期	2025 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 27 日		
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B 类		
检验项目	异味, 外观质量, 纤维含量(结合公定回潮率计算), 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度。		
检验结论	检验结果见后续页。		
备注	/		

签发

2025 年 11 月 27 日

湖南新起点检测技术有限公司

检验检测专用章

编制:

杨惠君

审核:

李海波

批准:

郭青光

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中所示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅街道董家垅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251125015

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 2 of 5

[怀化文理职业学校 春秋装 (整体)]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
2	外观质量	GB/T 31888-2015 5.25	符合标准 GB/T 31888 要求	符合标准要求	符合

[蓝色上衣面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 38015-2019	/	棉95.1 氨纶 4.9	/
2	甲醛含量/(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (检出限=20)	≤75	未检出	符合
3	pH 值	GB/T 7573-2009 (0.1mol/L KCl 溶液)	4.0~8.5	5.8	符合
4	可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)	GB/T 17592-2024 (检出限=5)	禁用(≤20)	未检出 (见附表)	符合
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
6	耐酸汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
7	耐碱汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4-5	符合
8	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合
9	耐湿摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合

[蓝色裤子面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	GB/T 2910.1-2009 GB/T 38015-2019		聚酯纤维 95.2 氨纶 4.8	/

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251125015

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 3 of 5

备注:

- mg/kg=毫克每千克=ppm=百万分之一

-根据客户要求, 对以上项目及部位进行测试。

-色牢度评级

5 级	可忽略或无颜色转移
4 级	变色/沾色程度与灰卡 4 级等同
3 级	变色/沾色程度与灰卡 3 级等同
2 级	变色/沾色程度与灰卡 2 级等同
1 级	变色/沾色程度与灰卡 1 级等同

in
i测



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另有说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家垅街道董家垅高科园创业四路17号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com



检验报告

报告编号: XQD251125015

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 4 of 5

测试样品照片



此图片仅限于 XQD 正本报告使用

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明,否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准,否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路17号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251125015

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 5 of 5

可分解致癌芳香胺染料-纺织品 附表

序号	芳香胺名称	化学文摘编号 (CAS.NO.)	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻甲基-邻甲苯胺*	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺*	99-55-8	未检出
7	4-氯苯胺	106-47-8	未检出
8	4-甲氧基-间苯二胺	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲基对二氨基联苯	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	4-甲酚定	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	4-甲基-间苯二胺	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯**	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

备注: *按本方法检测时邻氨基偶氮苯(序号 5, CAS No.97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS No.95-53-4), 2-氨基-4-硝基苯(序号 6, CAS No.99-55-8)分解为 2,4-二氨基苯(序号 19,CAS No.95-80-7)。

**按本方法检测时 4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS No.60-09-3)分解为苯胺(CAS No.62-53-3)和 1,4-苯二胺(CAS No.106-50-3)。基于检测限, 仅有苯胺可能被检测到。如果检测出苯胺或 1,4-苯二胺超过 5mg/kg,需按照 GB/T 23344-2009 方法确认 4-氨基偶氮苯是否存在。

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行, 除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com



湖南新起点检测技术有限公司



注意事项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制报告(全部复制除外)。
The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.
- 8、样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
The sample informations are provided by the client, and our company is not responsible for its authenticity.

ROBT Co., Ltd.

湖南新起点检测技术有限公司
地址：湖南省株洲市芦淞区董家垅街道董家垅高科园创业四路17号瀚洋实业
有限公司新建房屋三栋六楼、七楼
服务热线：0731-28891058
E-mail: Admin@xqd-lab.com
Web: www.xqd-lab.com



关注公众号

2.3.2 冬装检验报告



检 验 报 告

报告编号: XQD251125016

商品名称	怀化文理职业学校 冬装(冲锋衣)
委托单位	湖南盛苗服装有限公司
委托单位地址	湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区
检验类别	委托检验

湖南新起点检测技术有限公司





检验报告

报告编号: XQD251125016

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 1 of 5

委托单位	名称: 湖南盛苗服装有限公司 地址: 湖南省怀化市辰溪县辰溪产业开发区 生产单位: / 生产地址: /		
样品信息	名称: 怀化文理职业学校 冬装(冲锋衣) 颜色: / 款号: / 商标: / 数量: 1 质量等级: 合格品		
样品状态	包装完整, 外观良好		
检验类别	委托检验	到样日期	2025 年 11 月 25 日
检验日期	2025 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 27 日		
判定依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B 类		
检验项目	异味, 外观质量, 纤维含量(结合公定回潮率计算), 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度。		
检验结论	检验结果见后续页。		
备注	/		

编制:

杨慧君

审核:

李明波

批准:

耿青亮

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com



检验报告

报告编号: XQD251125016

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 2 of 5

[怀化文理职业学校 冬装(冲锋衣) (整体)]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	异味	GB 18401-2010 6.7	无异味	无异味	符合
2	外观质量	GB/T 31888-2015 5.25	符合标准 GB/T 31888 要求	符合标准要求	符合

[蓝色上衣面料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007		聚酯纤维 100	/
2	甲醛含量/(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (检出限=20)	≤75	未检出	符合
3	pH 值	GB/T 7573-2009 (0.1mol/L KCl 溶液)	4.0~8.5	5.3	符合
4	可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)	GB/T 17592-2024 (检出限=5)	禁用(≤20)	未检出 (见附表)	符合
5	耐水色牢度/级	GB/T 5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4	符合
6	耐酸汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4	符合
7	耐碱汗渍色牢度/级	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 4	符合
8	耐干摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3-4	经向 4-5 纬向 4-5	符合
9	耐湿摩擦色牢度/级	GB/T 3920-2008	沾色≥3	经向 4-5 纬向 4-5	符合

[里料]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007		聚酯纤维 100	/

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明,否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准,否则本报告不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251125016

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 3 of 5

[内胆]

序号	检测项目	测试方法	标准要求	检测结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率计算)/%	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007	/	聚酯纤维 100	/

备注:

- mg/kg=毫克每千克=ppm=百万分之几

-根据客户要求,对以上项目及部位进行测试。

-色牢度评级

- 5 级 可忽略或无颜色转移
- 4 级 变色/沾色程度与灰卡 4 级等同
- 3 级 变色/沾色程度与灰卡 3 级等同
- 2 级 变色/沾色程度与灰卡 2 级等同
- 1 级 变色/沾色程度与灰卡 1 级等同



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明,否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准,否则本报告不允许进行复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业园17号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058 网址: www.xqd-lab.com



检验报告

报告编号: XQD251125016

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 4 of 5

测试样品照片



此图片仅限于 XQD 正本报告使用

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告中不允许部分复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058

网址: www.xqd-lab.com





检验报告

报告编号: XQD251125016

完成日期: 2025 年 11 月 27 日

Page 5 of 5

可分解致癌芳香胺染料-纺织品 附表

序号	芳香胺名称	化学文摘编号 (CAS.NO.)	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻甲苯基-邻甲苯胺*	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺*	99-55-8	未检出
7	4-氯苯胺	106-47-8	未检出
8	4-甲氧基-间苯二胺	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲基对二氨基联苯	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	4-甲酚酞	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	4-甲基-间苯二胺	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醛	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯**	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

备注: *按本方法检测时邻氨基偶氮苯(序号 5, CAS No.97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS No.95-53-4), 2-氨基-4-硝基甲苯(序号 6, CAS No.99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS No.95-80-7)。

**按本方法检测时 4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS No.60-09-3)分解为苯胺(CAS No.62-53-3)和 1,4-苯二胺(CAS No.106-50-3)。基于检测限, 仅有苯胺可能被检测到。如果检测出苯胺或 1,4-苯二胺超过 5mg/kg,需按照 GB/T 23344-2009 方法确认 4-氨基偶氮苯是否存在。

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告与须知》的要求发行。除非另有说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许复制或复制。

湖南新起点检测技术有限公司

湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路 17 号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六、七楼 电话: 0731-28891058

www.xqd-lab.com





注意事项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制报告(全部复制除外)。
The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.
- 8、样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
The sample informations are provided by the client, and our company is not responsible for its authenticity.

Copy Co., 7

湖南新起点检测技术有限公司
地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅街道董家塅高科园创业四路17号瀚洋实业有限公司新建房屋三栋六楼、七楼
服务热线：0731-28891058
E-mail: Admin@xqd-lab.com
Web: www.xqd-lab.com



关注公众号